




# IMPORT MUNKARUHASZÖVETEK GYÁRI KÉPVISELETE



4400 Nyíregyháza, Kállói út 63.  
Tel.: (06-42) 461-087, 501-633, 460-566 Fax: (06-42) 501-633  
Postacím: 4403 Nyíregyháza, Pf.: 20.  
E-mail: ototex@ototex.hu Web: www.ototex.hu

| <b>Anna Plus</b>   |                   |                                  |                         |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Felhasználás   |                   | Teljesítmény viselet             |                         |
| <b>Anyag leírás</b>  |                   | <b>Jellemzők</b>                 |                         |
| Összetétel   |                   | 65%Pamut- 35%Pes                 |                         |
| Szövés mód   |                   | Sávoly 2/2                       |                         |
| Kész súly  |                   | 220g/m <sup>2</sup> EN 12127     |                         |
| Fonalszám (Ne)   |                   | Lánc                             | 20s                     |
|  |                   | Vetülék                          | 14s                     |
| Befejezés (szál/inch)  |                   | Lánc                             | 106                     |
|  |                   | Vetülék                          | 50                      |
| Szélesség  |                   | 150cm EN 1773                    |                         |
| <b>Fizikai jellemzők</b>                                       |                   | <b>Teszt módszer és eredmény</b> |                         |
|  |                   | Teszt módszer                    | Eredmény                |
| Szakító szilárdság   | Lánc              | ISO 13934-1                      | 900 N                   |
|  | Vetülék           |                                  | 600 N                   |
| Mosási zsugorodás 3 mosás után<br>(3x60°C mosás +177°C nyomás) |                   | ISO 6330/1A (60°C)-D             | Lánc & vetülék<br>(±3%) |
| Kopásállóság (Martindale)                                      |                   | ISO 12947-2                      | >20.000                 |
| <b>Szín teljesítmény</b>                                       |                   | <b>Teszt módszer és eredmény</b> |                         |
|  |                   | Teszt módszer                    | Eredmény                |
| Száras dörzsölés   |                   | EN ISO 105-X12                   | 4                       |
| Nedves dörzsölés   |                   | EN ISO 105-X12                   | 3 - 4                   |
| Száras tisztítás: (színváltozás)                               |                   | EN ISO 105-Do1                   | 4                       |
| Mosás  | Színváltozás      | EN 20105-C01:C05                 | 4                       |
|  | Lefogás (Pes+ Co) |                                  |                         |
| Színtartósság: skála (1-8)                                     |                   | EN ISO 105-B02                   | 4                       |
| Izzadás  | Lúgos             | EN ISO 105-E04                   | 4                       |
|  | Savas             |                                  |                         |
| <b>Technikai Paraméterek</b>                                   |                   | EN 13688                         |                         |
| <b>Mosási instrukció</b>                                       |                   |                                  |                         |

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Dátum: 2020.01.17

Fordította: Simonné Jázmin

**OTO-TEX KFT.**  
4400 Nyíregyháza, Kállói út 63  
Adószám: 11774196-2-15