








TÜVRheinlandTM
Precisely Right
ISO 9001:2008 75.100.9027

IMPORT MUNKARUHASZÖVETEK GYÁRI KÉPVISELETE

4400 Nyíregyháza, Kállói út 63/F.
Tel.: (06-42) 461-087, 501-630, 460-566 • Fax: (06-42) 501-633
Postacím: 4403 Nyíregyháza, Pf.: 20.
E-mail: ototex@ototex.hu • Web: www.ototex.hu

TECHNIKAI ADATLAP

Termék:		ANITA			
Felhasználás célja:		KÓRHÁZI FELHASZNÁLÁS		Kikészítés: Fehérités, festés	
Kötésmód:		2/1 "S" sávolszövés			
Anyagösszetétel:		52% Pes- 48% Co			
Fonál	Tex	Szövet összetétel		Típus	
Lánc: +/-5%	24,5	Pes/ Pamut		ISO 1144	
Vetülék: +/-5%	37				
Tulajdonságok		Mértékegység	Összesen garantált paraméterek		Érési normák, teszt módszerek
Szélesség	+/-2cm	cm	Lánc	Vetülék	
Sűrűség	+/-3%	nt/cm	31	25,5	EN 1773
Súly	+/-5%	g/m2	Átlag 175		EN 1049-2
Szakítószilárdság min.		N/5cm	650	600	EN 12127
Mérettartósság 70°C-os mosással szemben		%	3,00%	3,00%	EN ISO 13934-1
PH érték			4,5 - 7,5		EN ISO 6330
Szintartósság			Változás (1-5)	Lefogás (1-5)	EN 1413
Vízzel szemben			4	4	EN ISO 105-E01
95°C-os mosással szemben			4,5 - 7,5	4	EN 20105-C01 C05
Száraz dörzsölés				4	EN ISO 105-X12
Kezelésre vonatkozó címkézés	ISO 3758:2005 3				
Mosási instrukció	    				

Except white

Dátum: 2020.01.17

A technikai lap az eredeti angolnyelvű technikai lappal megegyező fordítás

Fordította : Simonné Jázmin

OTO-TEX KFT.
4400 Nyíregyháza, Kállói út 63.
UID-Nr/VAT No HU 11774104